



MŰSZAKI ADATLAP

Amicell R50

ragasztóspray 500ml

TERMÉK LEÍRÁS

Amicell R50 ragasztóspray 500ml egy magas minőségű, oldószerek és lágyítók nélküli kontaktragasztó. Alkalmazható EPS, XPS és PU ragasztásához.

TULAJDONSÁGOK

SBR Gumi

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

- Nagyon erős
- Oldószерmentes
- Magas hőállóság
- Gyors száradás
- Univerzális felhasználás
- Egyszerű használat
- DCM mentes

KISZERELÉS

- 500 ml x 12 db / karton
- 17 liter kaniszter

SZÍN

Borostyán

Forgalmazó: Amicell Hungaria Kft
Telephely: 2730 Albertirsa, Pesti út 28
Web: www.amicell.hu

Tel.: +36-70/335-5157

E-mail:

info@amicell.com

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglevő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.



FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Oldószer-érzékeny felületek, mint az EPS, XPS és PU gyors és hatékony ragasztásához. A ragasztó nem maró hatású. Tetőn történő alkalmazás során fontos ellenőrizni, hogy kellően hőálló-e a ragasztó.

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 16 °C és 27 °C között.

A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 4-6 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között.

Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztó jutott a két rétegre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható.

Használat előtt végezzen próba ragasztást!

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok	Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C – +40 °C
Hőállóság	-40 °C – +80 °C
Nyitott idő	4-6 perc
Szárazanyag tartalom	30%
Szín	borostyán
Szóráskép	hálós
VOC	544 g/l

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg Zettex Citrusos tisztító spray-vel.

Forgalmazó: Amikell Hungária Kft 2730 Albertirsa, Bercsényi u 48

Telephely: 2730 Albertirsa, Pesti út 28

Web: www.amikell.com

Tel.: +36-70/335-5157

E-mail:

info@amikell.com

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján.