



MŰSZAKI ADATLAP

Amicell R10

ragasztóspray 500ml

TERMÉK LEÍRÁS

Amicell R10 ragasztóspray 500ml egy gyorsan száradó, univerzális ragasztó, amely a legtöbb, az iparban és az építőiparban előforduló anyaghoz felhasználható.

TULAJDONSÁGOK

SBR Gumi

TERMÉK TULAJDONSÁGOK

- Rendkívül erős
- Gyors száradás
- Magas szilárdanyag-tartalom
- Univerzális felhasználás
- Használatra kész
- DCM mentes

KISZERELÉS

- 500 ml x 12 db / karton

SZÍN

Átlátszó

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Minden típusú szőnyeg, parafa, linóleum, szigetelőanyag és gumi ragasztásához.

Forgalmazó: Amikell Hungaria Kft 2730 Albertirsa, Bercsényi utca 48

Telephely: 2730 Albertirsa, Pesti út 28

Web: www.amikell.com

Tel: +36-70/335-5157

E-mail:

info@amikell.com

Felhasználási útmutatónk és a technikai eszközeink használata az aktuális meglévő tudásunkon alapul. Nem tudunk felelősséget vállalni ettől eltérő eredményekért. A vásárlónak / felhasználónak magának kell megítélnie a termékeink alkalmasságát bármilyen nemű felhasználáshoz előzetes tesztelés alapján. (verzió: 2018/1)



FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Távolítson el minden nedvességet és zsírt a ragasztandó felületről. Óvatosan permetezze a ragasztóanyagot mindkét ragasztandó felületre. A megfelelő eredmény érdekében a ragasztani kívánt felület hőmérséklete legyen 16 °C és 27 °C között.

A felület és a spray közötti ideális távolság 30 cm. Próbálja meg az anyagot egy rétegben felvinni a felületekre. Várjon 2-4 percet, majd fordítsa össze a két felületet, erősen nyomja össze vagy hengerelje, hogy minden ponton érintkezzen a ragasztó, a két felület között.

Majd várjon legalább kétszer annyi időt, mint amennyit száradni hagyta az anyagot. Ezek után, ha elegendő kontaktragasztó jutott a két rétegre, és megfelelő időt várt a ragasztó megszáradásával, a termék mozgatható.

Használat előtt végezzen próba ragasztást!

BIZTONSÁGI AJÁNLÁSOK

A termék használata előtt győződjön meg róla, hogy elolvasta a Biztonsági adatlapot.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Tulajdonságok	Műszaki adatok
Feldolgozási hőmérséklet	+5 °C – +40 °C
Hőállóság	-40 °C – +55 °C
Nyitott idő	2-3 perc
Szárazanyag tartalom	32%
Szín	átlátszó
Szóráskép	hálós
VOC	544 g/l

Tartsa figyelembe, hogy a ragasztó száradási ideje függ a hőmérséklettől, páratartalomtól és a ragasztani kívánt felületektől. A teljes ragasztóerő eléréséig várjon legalább 24 órát.

Amennyiben eltömődne a szórófej, tisztítsa meg Zettex Citrusos tisztító spray-vel.